



Bogenform:	Recurve, R3TD
Bogenlänge:	143 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, aufgespannt)
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	Glas 0.8 - F 0.6–Bambus 2,0- F0.6 - Glas 0.8 (Glas von Beier Distribution)
Laminat Taper:	2,5mm/m
Tips:	Horn schwarz
Griff / Länge:	Ahorn- Makasser, Länge 440mm; Griff Breite : 40mm
Breite an Sehnenkerbe:	20 mm
Wurfarm Form:	Einfach Trapez letzte 150mm vor Tip
Keile :	210mm, nachträglich gekürzt um 30mm je WA
Einlagen 50mm je WA in Form	
Gemessene Kraft @ 28“:	26lbs lbs@28“; 30lbs@30“
Kleber:	Harz EA40, 40A+36B
Aushärtung:	3h bei 70°C
Oberfläche:	Danish Oil, Epoxi- Schellack

WA jeweils abgelängt auf Strich in Form.



RK43

Übersicht Bögen



RK43

Übersicht Bögen

