

Bogenform:	Langbogen , L2b
Bogenlänge:	172cm abgespannt zwischen Sehnenkerben gemessen, Sehnenlänge 166cm
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	- Glas 1mm – Furnier- Bambus 2.9mm - Furnier- Bambus 2.9mm -2x Kohlefaser UD Gelege 200g/mm ² - Abdeckung Ahorn Taper je Laminat 2mm/m
Tips:	Horn, 45mm lang
Overlay:	dunkles Furnier- Ahorn- dunkles Furnier
Griff, Länge:	Griff 50cm aus Obo
Breite an Griff:	30mm
Breite an Tip:	15mm
Wurfarm Form:	Trapez mit parallelem Mittelteil.
	Gemessene Kraft @ 40lbs @ 30“
Kleber:	EA40; 35g+32g (Kerne, Griff); L385 /L386 27g+9g(nur Kohlegelege)
Aushärtung:	3 h bei ca. 70°C danach langsam abkühlen (etwas zuviel von jedem)
Nachfolger von gebrochenem LK22. Griff schwarz/Mahagoni gebeizt. Durch die 3cm mehr Länge 3lbs unter Zile Zuggewicht. Oberfläche mit Danish Oil, Grundierung und Bootslack	





